

VS-310

水基胶

产 品 简 介

描 述：

适合于 PVC 软质薄膜和密度板、刨花板、木材、wpc 等的真空吸塑成形，可用于木门、橱柜门、音箱板、电脑桌等，35 丝及以下磨光 PVC.无毒、快干及初粘性强，粘合强度高，雾化效果好等优点，配合固化剂使用可提高耐热性、耐水性及粘接强度。

物理特性：

VS-310

外观：白色乳液
布氏粘度值（BF RVT 5#）：约 1800mPa.s @ 25°C
固含量：约 50%
混合比例：100 份

使用条件：

取决于木材的种类、尺寸、水份含量，机械性能，车间温度和湿度，良好的操作条件如下：

环境温度：5-35°C
胶水和木材温度：10-25°C
木材含水率：8-12%
涂胶量：平面 65-70g/m²，边及开凹槽部位约 80-100 g/m²
活化温度：60°C
干燥时间：粘合剂喷于基材后，室温 25°C 时约 30 分钟后开始吸塑
施加压力：0.4-0.6MPa；
操作温度：100-160°C（根据环境温度及皮料厚度、基材复杂程度）

后工序等待时间：>24 小时

注意事项：

- 使用前请仔细阅读 MSDS。
- 使用前先搅匀；
- 材料表面需平整干净；
- 必须和固化剂混合均匀，建议固化剂使用为主剂的 5%；
- 操作固化剂时要小心，未用完需密封保存。如固化剂接触到眼睛，立即用大量的清水清洗并请医生处理。

贮 存：

在 5~30°C 环境中，未开封产品可贮存 6 个月，需防冻

包 装：

- VS-310: 20 公斤/桶；30kg/桶。

更新日期：. 2025-06-19